

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – vinyl PF

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Vinyl, glatte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.
Single-use examination gloves made of vinyl, smooth surface, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, Hotel, Gastronomie, Catering, Lebensmittelindustrie/Handwerk, Friseurstudio.
Suitable for the use in stationary and outpatient care facilities, hotel, gastronomy, catering, food industry/handicraft, hair salons.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®]– vinyl PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Vinylhandschuh/ Vinyl gloves	XS	transparent	100 Stk./ pcs.	74036	4046153023202	02074497	10
Vinylhandschuh/ Vinyl gloves	S	transparent	100 Stk./ pcs.	74045	4046153023301	00749212	10
Vinylhandschuh/ Vinyl gloves	M	transparent	100 Stk./ pcs.	74055	4046153023349	00749206	10
Vinylhandschuh/ Vinyl gloves	L	transparent	100 Stk./ pcs.	74059	4046153023363	00749198	10
Vinylhandschuh/ Vinyl gloves	XL	transparent	100 Stk./ pcs.	74063	4046153023448	02074534	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN 374 - 1, 2, 3; Richtlinie 89/686/EWG / Directive 89/686/EEC;
AQL 1,5
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	75 ± 5	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	min. 3,6 N	min. 300 %
S	240	85 ± 5	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02		
M	240	95 ± 5	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	Nach Alterung / After Ageing	
L	240	105 ± 5	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	240	115 ± 5	0,07 ± 0,02	0,08 ± 0,02	0,09 ± 0,02	min. 3,6 N	min. 300 %

Beständig gegen folgende Chemikalien/Resistant to the following chemicals:
Level 6
Natriumhydroxid 40% (K)/Sodium Hydroxide 40 % (K)

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de